

МАСТИФИКС

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

Универсальный монтажный неопреновый клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЕЛИД МАСТИФИКС - монтажный неопреновый клей (типа «Жидкие гвозди») для приклеивания и крепления различных материалов внутри и снаружи помещений (под навесом).

- **Дерево и его производные:** багеты, ДВП, наличники, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, панели, паркетные планки и т.д.
- **Пластмасса:** панели из ПВХ, коробки, электрические розетки, лотки, электрокороба и т.д.
- **Металл:** балки, крепежные уголки и т.д.
- **Полиуретан:** балки, карнизы и т.д.
- **Пенополистирол**
- **Зеркала**
- **Камень, кирпич**

Для крепления на любые поверхности: бетон, стеновые блоки, кирпич, гипс, цемент, кафель.

Не подходит для полиэтилена и полипропилена.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультрпрочное склеивание – 50 кг/см²
- Повышенное изначальное схватывание, подходит для тяжелых материалов
- Сглаживает неровности поверхности до 5 мм
- Может окрашиваться
- Влагостойкий и температуростойкий (от -20°C до +100°C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	синтетический каучук, нефтехимические растворители
Время гуммирования (время выдержки до соединения деталей)	5 минут
Окончательная прочность склеивания	достигается через 48-72 часа
Температура нанесения:	от +10°C до +30°C. Не работать при температуре ниже +10°C.

Время гуммирования и окончательного схватывание зависят от температуры, влажности, пористости и шероховатости поверхности, впитывающей способности материалов и количества нанесенного клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окончательный результат склеивания зависит от подготовки и состояния поверхности, поэтому поверхности для склеивания должны быть чистыми, прочными, сухими и здоровыми. Удалить непрочно держащиеся частицы, обработать наждачной бумагой окрашенные поверхности.

Проткнуть горлышко картриджа, ввинтить наконечник и обрезать согласно требуемой ширины шва.

Простое одностороннее нанесение (легкие материалы, моментальное удерживание предметов): этап 1-2.

Приклеивание через перенос (тяжелые предметы, крепление к потолку): этап 1-4.

Этап 1. Нанести прямую или зигзагообразную полосу клея на деталь по всей длине (багеты, бруски, плинтуса). Нанести точно для мелких деталей.

Этап 2. Сразу же плотно прижать в течение нескольких секунд.

Этап 3. Плотно прижать склеиваемые детали, затем разъединить их. Время выдержки: подождать около 5 минут* до окончательного соединения деталей. Детали готовы к склеиванию, когда бороздка клея не

прилипает к пальцу и не разбивается от легкого нажатия.

Этап 4. Соединить склеиваемые поверхности и сильно прижать: склеивание происходит мгновенно.

* *Время выдержки (гуммирования) зависит от температуры окружающей среды: 5 минут при +20°C, 2 минуты при +20°C, 10 минут при +15°C.*

РЕКОМЕНДАЦИИ

- **ВНИМАНИЕ:** во влажной или холодной среде испарение растворителей может вызвать появление влажной пленки на поверхности клея (конденсация): в таком случае склеивание не произойдет. Следует избегать таких условий.

- Работать в непьющем помещении.

- Не снимать насадку с уже использованного картриджа. При необходимости повторного использования: просто заменить насадку.

- Легко воспламеняется: работать в проветриваемом помещении. Не курить.

Очистка пятен:

Свежие пятна клея: ацетон. Засохшие пятна: механическим способом.

РАСХОД

1 картридж на 15 м полосы диаметром 5 мм

ХРАНЕНИЕ

2 года при температуре от +10°C до +30°C. Морозостойкий до -20°C.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
110387	Картридж 310 мл		3549211103829

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России и странах СНГ : ООО «BOSTIK» - Москва, 2-й Кожуховский проезд д.25, стр. 7 - Тел.: (495) 664 26 80 - Факс: (495) 664 26 81
inforu@bostik.com - www.bostik.ru